



## GRUNNUN OG UNDIRBÚNINGUR

### FYLLIEFNI 400ML

Grunnun og undirbúningur yfirborðs skipta höfuðmáli varðandi yfirlökkun. Car-Rep® fylliefni eru hönnuð með mikla fylligetu og skamman þurrktíma fyrir augum. Þau má yfirmála með öllum Car-Rep® lökkum.

Car-Rep® fylliefni fyrir fagmenn eru byggð á fylliefnum, akrýlbíndiefnum, og hjálparefnum. Yfirburða fylligeta, mikil úðunaraköst, hröð jöfnun og þornun. Ónauðsynlegt er að nota sérstakan grunn, yfirlakki má úða beint á fylliefnið. Vegna akrýlbíndiefnisins er það samrýmanlegt við flest yfirlökk, einnig við grunna með tilbúnum- eða nítróbíndiefnum. Úða má nýrri umferð á rakt eða þurrt yfirborð. Má nota eingöngu með yfirlakki, grunnun er ónauðsynleg. Auðvelt í slípun. Við slípun eftir þornun er mælt með votpappír, grófleika 400-600.

#### GÆÐI OG EIGINLEIKAR

Fylligrunnur með akrýlbíndiefni  
Mjög mikil fylligeta  
Jafnast vel út  
Mjög góð viðloðun  
Myndar samfellt og jafnt yfirborð  
Auðvelt að slípa  
Vatnshelt  
Auðvelt í úðun  
Myndar ekki tauma  
Mikið veðrunarþol. Verður fljótt snertipurtt og nær fullri hörku. Má yfirmála með öllum lakkerfum

#### EDLIS- OG EFNAFRÆDILEGIR EIGINLEIKAR

Gerð bíndiefnis: Sérhannað akrýlbíndiefni  
Litur: Grár  
Lykt: Lífræn leysiefni  
Gljástig (mælihorn 60° skv. DIN 67530):  
Matt: undir 10 einingum

**VOC:** II B (e) VOC hámark 840g/l (2010), VOC 535g/l

#### ÞEKJA:

Fer eftir gerð og lit yfirborðs:  
400 ml nægja á 2,0-2,5m<sup>2</sup>  
þurrktími (við 20°C, 50% loftraka):  
Rykþurtt: eftir um 5-10 mínútur  
Snertipurtt: eftir um 20 mínútur  
Yfirlökkun: eftir um 2 klst  
þurrktími fer eftir umhverfshita, loftraka, þykkt umferðar.  
Hitapól: á ekki við

#### GEYMSLUPÓL:

60 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki að hámarki 60%)

**STÆRÐ:** 400 ml

**PAKKNING:** 6 stk



6 4 1 2 4 9 0 0 2 2 3 5 8

**CR01030 Fylliefni 400 ML**

