



ENGIR TAUMAR



ÞORNAR HRATT



BREIÐUR ÚÐI



STILLANLEGUR SPÍSS



ACRYLcomp[®] úðalakk 500ml

ACRYLcomp[®] úðalakk 500 ML

Car-Rep[®] ACRYLcomp[®] lökk eru byggð á einkaleyfisvarinni tækni, þ.á.m. lágþrýstum spíss, og sérstakri blöndu lakks og drifefna. Lakkið og drifefnin blandast því afar vel, á sambærilegan hátt og í úðunarbúnaði fagmanna. Með ACRYLcomp[®] tækni er unnt að úða fleti úr um 15 cm fjarlægð, í stað 30 cm. Mismunur úðunarmynsturs er greinilegur.

Car-Rep[®] Acrylcomp[®] inniheldur 30 % meira litarefni en venjuleg úðalökk. Lakkið er gert úr akrýl bindiefnum skv. kröfum upprunaframleiðenda. Þurrktími er styttri, gljái og slitþol flatar meira, en hjá hefðbundnum úðalökkum. Yfirborð verður mjög hart og gefur frábæra vörn gegn slit og steinkasti.

Lakkið myndar ekki tauma. Lakkaður flötur er snertipur á 15 mín. (20 °C og 50% loftraki). Samsetningu lakkaðra flata má hefja með varúð, 30 mínútum eftir lok úðunar.

GÆÐI OG EIGINLEIKAR

Einkaleyfisvarin tækni
Hágæða akrýlbindiefni
Má úða jafnt á vott nýmálað yfirborð sem þurr
Þekur vel
Góð viðlöðun
Engir taumar
Flýtur vel út og jafnar yfirborð
Slétt yfirborð
Hröð þornun
Hentar til notkunar innan- og utandyra
Veður- og ljóspolið, vörn gegn útfjólubláu ljósi
Pólar vel núning og högg
Mikil yfirborðsharka og teygja
Má bóna

EDLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

Gerð bindiefnis: Sérhannað akrýl
Litur: sjá merkingu, fæst háglansandi, hálfmatt og matt
Lykt: lífræn leysiefni
Gljástig (mælihorn 60° skv. DIN 67530):
Háglansandi: um 90 einingar
Hálfmatt um 45 einingar
Matt: undir 20 einingum

ÞEKJA:

Fer eftir gerð og lit yfirborðs:
500 ml nægja á 2-2,5 m²
Þurrktími (við 20°C, 50% loftraka):
Rykþurr: eftir um 5-10 mínútur
Snertipur: eftir um 10-20 mínútur
Full harka: um 24 klst
Þurrktími fer eftir umhverfshita, loftraka, þykkt umferðar.
Hitapól: allt að 110°C

GEYMSLUÞOL:

60 mánuðir við góðar geymsluaðstæður (=10°-25°C, loftraki að hámarki 60%)

STÆRÐ: 500 ml

VOC: II B (e) VOC hámark 840g/l (2010), VOC 580g/l

PAKKNING: 6 stk



ACRYLcomp® 500 ML




cr03201
Svart matt 500ml




cr03202
Svart háglans. 500ml



cr03203
Svart hálfmatt 500ml



cr03205
Hvít háglans. 500ml



cr03206
Glært 500ml



cr03207
Felgusilfur 500ml



cr03208
Felgstál 500ml




cr03210
Grunnur rauður 500ml



cr03211
Grunnur grár 500ml



cr03212
Grunnur svartur 500ml



cr03213
Grunnur hvítur 500ml

