



LÝSING

LIQUIMATE 8200 (MS-Polymer) er hágæða, hlutlaust, sveigjanleg límfestiefni byggð á MS-Polymer grunni. Það er ætlað til notkunar við límfestingu í bílgreininni.

EIGINLEIKAR

- mjög auðvelt í notkun
- án leysiefna
- lyktarlaust
- góð viðloðun við ýmis efni
- varanlegur sveigjanleiki eftir þornun
- má bera á vott í vott (allt að 3 dagar, þarf þó að prófa áður)
- frábært þol gegn veðrun
- þol gegn steinolíu, UV þolið

TÆKNILÝSING

Grunnur	: MS-Polymer (Fjölíður)
Litur	: svart / hvítt / grátt
Ástand	: deigkennt
Þéttleiki	: 1,44 g/cm ³
Þornun	: þornar vegna loftraka
Þornunartími	: u.þ.b. 3 mm/24 kl.st (+20°C og 65%loftraki.)
Myndar himnu*	: u.þ.b. 25 mínútur (+20°C og 65%loftraki.)
Harka Shore A	: 55 (DIN 53 505)
Hitapol eftir þornun	: -40°C til +90°C (í skamman tíma að +120°C)
Hámarks aflögun	: 20 %
Togstyrkur	: 2,6 N/mm ² (DIN 53 504)
Rífustækkunarviðnám	: 15 N/mm ² (DIN 53 515)
Lenging við slit	: 300 % (DIN 53 504)

Efnaviðnám

- : **gott (þarf að prófa áður)**
- vatn
- alifatísk leysiefni
- útpýnt olífræn sýra og basar
- olíur
- feiti
- : **slæmt**
- aromatísk leysiefni
- mettaðar sýrur
- : +5°C – 30°C
- : 18 mánuðir í ósnertum upprunalegum umbúðum

Vinnslu hitastig

Geymslupól

*Þessi gildi geta verið breytileg vegna ytri aðstæðna svo sem hita, loftraka eða hvörfunarefna.



NOTKUNARSVIÐ

LIQUIMATE 8200 (MS Polymer) er notað í ökutækjum til að líma eða þétta samskeyti þegar með þarf í viðgerðum.

LEIÐBEININGAR

Yfirborð verður að vera hreint, ryk-og fitufrítt.

Formeðferð

Ógljúpt yfirborð þarf ekki grunnmeðferð.

Mælt er með viðloðunarprófun á hverju efni fyrir meðferð!

Hreinsið yfirborðið með hreinsiefni og þynni.

Leiðbeiningar um notkun límfestiefnis

Í meginatriðum þá er aðeins hægt að bera efnið aftur á að loknum þeim tíma sem þarf til að að himna myndist.

- Ekki skal nota efnið við lægra hitastig en 10°C
- Ef vinnsluhitastigið er á milli 10°C og 15°C mun þornun taka u.þ.b. 2-3 kl.st.
- Æskilegt vinnsluhitastig er á milli 15°C og 25°C.

Liquimate 8200 má mála með mörgum málningarlögum í allt að 3 daga. Mælt er með eða jafnvel nauðsynlegt að gera prófun á þessu áður. Málun límfestiefnisins dregur úr því að raki komist inn í það og hindri fulla þurrkun. Venjulega takmarkar málningin hámarks hreyfingu.

Ef límfestiefnið hefur ekki þornað fyllilega eftir að himna hefur myndast og útihiti er lægri en 10°C ætti að hafa ökutækið inni í húsi við hitastig yfir 15°C í a.m.k. 24 kl.st. eftir meðferð.

STÆRÐIR UMBÚÐA

LIQUIMATE 8200 (MS Polymer)

Vörunr. 6148 svart

Vörunr. 6149 hvítt

Meðferðarverkfæri

- Handsprauta,
- Powerline lengjanleg sprauta,
- Liquipress Akkufix 18V,
- Liquipress Milwaukee,

Vörunr. 6225

Vörunr. 6256

Vörunr. 6200

Vörunr. 6247