

Vöruupplýsingar

Liquimate 2K Power Adhesive Liquimate 2K kraft lím



LÝSING

2K Power Adhesive er ofursterkt þveggja þátta methyl acrylate lím fyrir varanlega gæðasamsetningu ýmissa efna (s.s. stál, ál, hitadeigt plast, samsett efni ABS, akril, PVC, GFK, PC, PET, PU o.fl.) Fljótþornandi límið er sérlega höggþolið og flögnunarpolið og má meðhöndla með ýmsum hætti. Það hefur viðnám gegn bensíni, olíu, veikri sýru og basa. 2K Power Adhesive einkennist af sambandi mikils styrks og stífleika. Það er mjög fjölhæft og má nota á breitt svið ýmissa efna.

EIGINLEIKAR

- Blönduhlutfall 1:1, lekur ekki né þynnist
- Frábært viðnám gegn klippibroti, flögnun og höggum
- Lekur ekki
- Harðnar við herbergishita
- Bensín- olíu- sýru- og basapolið
- Veður- og rakapolið

TÆKNILÝSING

Litur
Ástand
Lykt
Þéttleiki við 20°C

Þáttur A

: hvítt
: deigkennt
: einkenni
: 0,96 g/ml

Þáttur B

samkvæmt tæknilýsingu
vökví
einkenni
0,945 g/ml

Blönduhlutfall
Vinnsluhitastig
Vinnslutími
Festitími
Hagnýt þornun
Fullkomin þornun
Tog klippistyrkur(DIN 53283)
Notkunarhitastigssvið
Geymsluþol

: 1:1
: +18°C upp að +26°C
: 4 til 6 mínútur
: 12 til 15 mínútur
: 1 til 3 kl.st.
: eftir 24 kl.st.
: 29 N/mm²
: -40 °C til +125 °C
: 12 mánuðir við réttar geymsluaðstæður (10°C til 22°C) umbúðir ósnertar.

Frá áprentuðum framleiðsludegi!

Það sem hægt er að líma saman : PVC og vinyl vörur, ABS, PMMA, PC blöndur, PPO blöndur, PBT blöndur, epoxi,viður, stál, trefjagler, PET blöndur, polyurethan, polycarbonates
Efnaviðnám
Lokahreinsun

: Bensíni- olíu- sýru- og basapolið
: Óþornaðir afgangar af Liquimate 2K Power Adhesive má fjarlægja með hreinsipynni nr. 6130. Þornað efni er aðeins hægt að fjarlægja með verkfærum.

PI 02/03/10

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Vöruupplýsingar

Liquimate 2K Power Adhesive Liquimate 2K kraft lím



NOTKUNARSVIÐ

Liquimate 2K Power Adhesive er nýtilegt til fljótlegar hástyrktar límingar ýmissa efna. Vegna þessara eiginleika er það kjörið til viðgerða yfirbygginga og undirvagns ökutækja og sem alhliða lím (á höggvara, kæla, ljós, handföng, stokka í innréttingu, vindskeiðar, og festinar fyrir síma og hátalara).

LEIÐBEININGAR

Til að fá bestu samloðun við límingu verður yfirborðið að vera hreint og frítt frá fitu (Liqui Moly hreinsipynnir, vörunr. 6130). Suma fleti þarf að gera grófa. Kreistið límið útúr tvöföldu dælnni og blandið báðum þáttum vel saman með spaða (blöndunin verður sjálfvirk ef notaður er blöndunarstútur). Berið límið á og þrýstið hlutunum saman (hámarks verkunartími 3-4 mínútur). Polir átak með höndum eftir 8 til 10 mínútur. Fullharðnað eftir 24 kl.st. Verkunartíminn fer eftir herbergishita. Ekki skal nota efnið við hitastig undir 0°C. Lokið ílátinu aftur með tappanum eftir notkun. Geymist á köldum þurrum stað.

Athugið: Til hreinsunar skal aðeins nota hreinsipynni, vörunr. 6130, ekki nota nitro þynni eða alkohól!

STÆRÐIR UMBÚÐA

Liqui mate 2K Power Adhesive
(Blendir Vörunr.6242 meðf.)

25ml Tvöfalt hylki Vörunr.. 6179

PI 02/03/10

Upplýsingar okkar eru byggðar á rannsóknum sem má treysta þær eru samt ekki lagalega bindandi.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is